

Warmgewalzte Quartobleche aus nichtrostenden Stählen
Tôles Quarto, laminées à chaud en aciers inoxydables

Dicke Epaisseur	Dicke <i>Epaisseur</i> mm	Abweichung <i>Déviatiion</i> Klasse A mm	Unterschied grösste/kleinste Dicke derselben Platte Différence D'épaisseur max./min. de la même tôle			
			<i>Breite / largeur</i>			
			< 2000	≥ 2000 < 2500	≥ 2500 < 3000	3000
	3 - 4,9	+ 0,8 / - 0,4	0,8	0,9	0,9	-
	5 - 7,9	+ 1,1 / - 0,4	0,9	0,9	1,0	1,0
	8 - 14,9	+ 1,2 / - 0,5	0,9	1,0	1,0	1,1
	15 - 25	+ 1,3 / - 0,6	1,0	1,1	1,2	1,2
	25 - 39	+ 1,4 / - 0,8	1,1	1,2	1,2	1,3

Breite Largeur	<i>Breite</i> <i>Largeur</i>	Abweichung <i>Déviatiion</i>
	600 - 1999	+ 20
	2000 - 2999	+ 25
	3000 - 4000	+ 30

Länge Longueur	Länge <i>LongUeur</i>	Abweichung <i>Déviatiion</i>
	< 4000	+ 20
	4000 - 5999	+ 30
	6000 - 7999	+ 40
	8000 - 9999	+ 50

Quelle: DIN Taschenbuch 28 Ausgabe 1998

06/02