

Kaltgewalztes Schmalband aus nichtrostenden Stählen
Feuillards de précision en aciers inoxydables

Dicke <i>Epaisseur</i>	Breite <i>Largeur</i>	< 125			≥ 125 < 250			≥ 250 < 650		
		R	F	P	R	F	P	R	F	P
+/-	Dicke / Ep.									
	0,10 - 0,12	0,010	0,008	0,005	0,015	0,012	0,008	0,020	0,015	0,010
	0,15	0,015	0,010	0,008	0,020	0,012	0,010	0,025	0,015	0,012
	0,20	0,015	0,012	0,008	0,020	0,015	0,010	0,025	0,020	0,012
	0,25	0,020	0,015	0,010	0,025	0,015	0,012	0,030	0,020	0,015
	0,30 - 0,35	0,020	0,015	0,010	0,025	0,020	0,012	0,030	0,025	0,015
	0,40	0,025	0,020	0,012	0,030	0,020	0,015	0,035	0,025	0,018
	0,50	0,030	0,020	0,012	0,030	0,025	0,015	0,040	0,030	0,020
	0,60 - 0,70	0,030	0,025	0,015	0,035	0,030	0,018	0,040	0,035	0,025
	0,80 - 0,90	0,030	0,025	0,015	0,040	0,030	0,020	0,050	0,035	0,025
	1,00 - 1,20	0,035	0,030	0,020	0,045	0,035	0,025	0,050	0,040	0,030
	1,25	0,040	0,030	0,020	0,050	0,035	0,025	0,060	0,045	0,030
	1,50	0,050	0,035	0,025	0,060	0,040	0,030	0,070	0,050	0,035
	2,00	0,050	0,035	0,025	0,070	0,045	0,030	0,080	0,060	0,040
	2,50 - 3,00	0,060	0,045	0,030	0,070	0,050	0,035	0,090	0,070	0,045

Breite <i>Largeur</i>	Breite <i>Largeur</i>	< 40			≥ 40 < 125			≥ 125 < 250			≥ 250 ≤ 650		
		R	F	P	R	F	P	R	F	P	R	F	P
+	Dicke / Ep.												
	0,10 - 0,20	0,25	0,15	0,12	0,25	0,20	0,15	0,40	0,30	0,25	0,50	0,50	0,40
	0,25 - 0,45	0,30	0,20	0,12	0,30	0,25	0,15	0,50	0,30	0,25	0,60	0,50	0,40
	0,50 - 0,90	0,30	0,20	0,15	0,30	0,30	0,20	0,50	0,40	0,30	0,80	0,60	0,50
	1,00 - 1,90	0,40	0,30	0,20	0,50	0,40	0,30	0,80	0,60	0,50	1,00	0,80	0,60
	2,00 - 3,00	0,50	0,40	0,30	0,70	0,50	0,40	1,00	0,80	0,60	1,20	1,00	0,80

Geradheit <i>Rectitude</i>	Breite <i>Largeur</i>	Abweichung <i>Déviation</i>
	10 - 24	+ 4
	25 - 39	3
	40 - 124	2
	125 - 650	1,5

R = Regelabweichung / *tolérance normale*
 F = Feinabweichung / *tolérance fine*
 P = Präzisionsabweichung / *tolérance de précision*

Quelle: DIN Taschenbuch 405 Ausgabe 1998

06/02

www.hempel-metals.com

Hempel Special Metals

D +49 (0) 208 6204 0

D-CH-UK-PL-HK

CH +41 (0) 44 823 88 00

UK +44 (0) 11 89 73 05 09