

Kaltgewalztes Blech, Breitband und Spaltband aus nichtrostenden Stählen
Tôles, larges bandes et feuillards refendus, laminés à froid, en aciers inoxydables

Dicke Epaisseur	Dicke <i>Epaisseur</i> mm	Toleranz <i>Tolérance</i> mm
		+/-
	0,4	0,04
	0,5-0,6	0,05
	0,7-1,0	0,06
	1,2-1,25	0,08
	1,5-2,0	0,10
	2,5-3,0	0,12
	3,5-4,0	0,14
	4,5-6,0	0,15

Breite Epaisseur	Dicke <i>Epaisseur</i> mm	Breite <i>Largeur</i> mm			
		< 100	≥ 100 < 300	≥ 300 < 750	≥ 750 < 1600
	0,4 - 0,9	+ 0,5	+ 0,8	+ 1,0	+ 1,5
	1,0 - 1,7	0,7	1,0	1,5	1,5
	1,75 - 2,9	1,0	1,5	1,5	2,0
	3,0 - 6,0	-	-	2,0	2,0

Länge Longueur	≤ 2000: > 2000:	+ 5 mm + 0,0025 xL

Ebenheit Planéité	Abweichung <i>Déviation</i>	10 mm max. 10 mm max

Rechtwinkligkeit Équerrage	Abweichung max. 1 % der Breite <i>Déviation max. 1 % de la largeur</i>

Quelle: DIN Taschenbuch 405 Ausgabe 1998

06/02