



## 314 / 1.4841

Der Werkstoff 1.4841 ist ein hitzebeständiger Stahl. Er hat seinen Ursprung im 1.4828, ist jedoch bei hohen Temperaturen durch seinen höheren Chrom- und Nickelgehalt wesentlich besser gegen Oxidation beständig. Dieser Stahl zeichnet sich durch seine guten Festigkeitseigenschaften bei hohen Temperaturen aus und ist dadurch besonders geeignet, wenn grosser Wert auf gute mechanische Eigenschaften bei hohen Temperaturen gelegt wird. Diese Güte ist ausserdem durch eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit bei Temperaturen bis zu 1'100 °C charakterisiert.

Gehe zu



### Werkstoffdatenblatt 1.4841

Werkstoffnummer	1.4841
AISI/SAE	314 / 314L
EN Werkstoff Kurzname	X15CrNiSi25-20
UNS	S 31400
Geschützte Werksbezeichnung	Cronifer®2520
AFNOR	Z 15 CNS 25-20
Norm	DIN EN 10095, SEW 470

### Haupteinsatzgebiete von 1.4841

Der Werkstoff 1.4841 wird hauptsächlich in den Bereichen Industrieöfen, Müllverbrennungsanlagen, Wärmebehandlungsanlagen und Petrochemische Industrie eingesetzt.

### Chemische Zusammensetzung von 1.4841

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
≤ %	≤ %	≤ %	≤ %	≤ %	%	%
0,2	1,5-2,5	2,0	0,045	0,03	24,0-26,0	19,0-22,0

### Besondere Eigenschaften von 1.4841

Temperaturbereich	Dichte kg/dm <sup>3</sup>	Härte HB
Hitzebeständig an Luft bis 1150°C	7.9	≤ 223

### Schweisszusatzwerkstoffe

1.4842

### Lagerprogramm

Bleche / Platten mm

2 - 25

### Material Outlet by Hempel

ECONOX.com bietet den Käufern einen neuen und unkomplizierten Beschaffungskanal an, welcher auch Kleinmengen und Materialien in Sonderlegierungen zu günstigen Konditionen abdeckt.

## Kontaktieren Sie uns



### Wido Glombitza

Vertriebsleiter Industrie & Econoxx

+41 (0)44 823 88 27

E-Mail senden

## Services



Wasserstrahlschneiden



Laserstrahlschneiden



Plasmabrennschneiden



Blechscheiden

## Gewichtsrechner