

Gehe zu



## 420 / 1.4021

### Datenblatt

DIN 1.4021

ASTM 420

X20CR13

### Haupteinsatzgebiete von 1.4021

Wird benutzt für chirurgische Instrumente

### Chemische Zusammensetzung von 1.4021

Cr	12,00-14,00
C	0,16-0,25
Mn	≤ 1,50

### Eigenschaften von 1.4021

Geglüht	Spezifikationswerte
Zugfestigkeit Rm	≤ 700 MPa
Dehnung	A80 Max 15%
Härte HB / HV	≤ 225

### Lagerprogramm für 1.4021

Verschiedene Größen und Toleranzen auf Anfrage erhältlich

### Material Outlet by Hempel


ECONOX.com bietet den Käufern einen neuen und unkomplizierten Beschaffungskanal an, welcher auch Kleinmengen und Materialien in Sonderlegierungen zu günstigen Konditionen abdeckt.

### Kontaktieren Sie uns



#### Michal Karbowski

Sales

 + 48 (0)782 223 783

### Services



Wasserstrahlschneiden



Laserstrahlschneiden



Plasmabrennschneiden



Blechschnitten

## Gewichtsrechner