



431 / 1.4057

Gehe zu



Datenblatt

DIN 1.4057

X17CrNi16-2

AISI 431

BS431S29

Haupteinsatzgebiete von 1.4057

Wird in der Medizinindustrie für chirurgische Instrumente verwendet.

Chemische Zusammensetzung von 1.4057

Cr	15,00-17,00
Ni	1,50-2,50
C	0,12-0,22

Eigenschaften von 1.4057

geglüht	Spezifikationswerte
Zugfestigkeit Rm	≤ 950 MPa
Härte HB ≤ 295	≤ 295

Lagerprogramm für 1.4057

Verschiedene Größen und Toleranzen auf Anfrage erhältlich.

Material Outlet by Hempel

ECONOXX.com bietet den Käufern einen neuen und unkomplizierten Beschaffungskanal an, welcher auch Kleinmengen und Materialien in Sonderlegierungen zu günstigen Konditionen abdeckt.

Kontaktieren Sie uns



Marcel Zuber

Bereichsleiter Services Luft-, Raumfahrt & Medizin

+41 (0)44 823 88 39

+41 (0)79 765 80 67

E-Mail senden

Services



Wasserstrahlschneiden



Laserstrahlschneiden



Plasmabrennschneiden



Blechscheiden

Gewichtsrechner